

# Lussolac - (W)

*лак на водной основе для деревянных поверхностей*

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Однокомпонентный лак на водной основе с полиуретановыми смолами, для внутренних и наружных работ. Без запаха. Ровно ложится на поверхность. Обладает высокой стойкостью к мытью и экстремальным погодным условиям, содержит мощные УФ фильтры

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми и сухими. Сначала обработать поверхности пропиткой Diaxyl Decor. После чего можно покрывать поверхность лаком.

## ТОНИРОВКА

Бесцветный: глянцевый, полуматовый и матовый.

## ВЫСЫХАНИЕ

2 - 3 часа, в зависимости от погодных условий.

## ВТОРОЙ СЛОЙ

Вторым слоем покрывается через 6 - 8 часов, в зависимости от погодных условий.

## РАСХОД

12 - 14 м<sup>2</sup>/л на подготовленную поверхность.

## РАЗБАВЛЕНИЕ

5 - 10 % водой.

## МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Валиком, кистью, распылителем.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты моются сразу после их использования, при необходимости - с моющим средством.

## ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (ЛОС)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (Тип Y) **150 g/L(2007), 130 g/L(2010)**. Продукт содержит до **73g/L** ЛОС (готовый к применению).

## ВЯЗКОСТЬ

80 ± 10 К.У (Stormer, 25° C).

## ПЛОТНОСТЬ

1,05 ± 0,02 кг/л.

## СОДЕРЖАНИЕ СУХИХ ВЕЩЕСТВ(% ОТ ВЕСА)

35 - 36 (EN 1028).



# Lussolac на водной основе

## Техническая карта

### ГЛЯНЕЦ

> 83 единиц при 60° C(глянцевая) (EN ISO 2813).  
25 ± 5 единиц при 60° C(полуматовая) (EN ISO 2813).  
< 15 единиц при 60° C(матовая) (EN ISO 2813).

### PH

8-9.

### MANDREL TEST

Удовлетворительный (EN ISO 1519).

### ТЕСТ НА СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ

Отличная (EN ISO 2812 01 & EN ISO 2812 02).

### ТЕСТ НА СТОЙКОСТЬ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ

Отличная (EN ISO 2810).

### АДГЕЗИЯ

Отличная (EN ISO 2409).

### ТВЕРДОСТЬ

> 70 сек. Глянцевая  
> 80 сек. Полуматовая  
> 90 сек. Матовая  
по истечении 1 недели после покраски (EN ISO 1522)

### ТЕСТ НА СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ И ПРОДУКТОВ (УКСУС, ФЛОМАСТЕРЫ, КРАСНОЕ ВИНО, ЧАЙ, КОФЕ И Т.Д.

Отличная (ASTM D 1308).

### НАИМЕНЬШАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

5° C.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Продукт хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания продукта в глаза и на кожу. В случае проглатывания продукта, обратиться за консультацией к врачу и показать этикетку.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Тщательно перемешать перед использованием. Наносить продукт при температуре не ниже 5° C, и при влажности не выше 80 %.

### СРОК ХРАНЕНИЯ

3 года при температуре между 5° C и 38° C.



P.O.Box 139 Imeros Topos  
T: 210 5589 500  
www.vitex.gr

Aspropyrgos GR 193 00  
F: 210 4835 007  
vitex@vitex-hermes.gr