

Vitex Spray'T



Краска для дисков колес

Высококачественная быстросохнущая акриловая краска в аэрозоли. Обладает высокой стойкостью к погодным условиям, отличной укрывной способностью, эластичностью, адгезией. Идеально подходит для покрытия дисков из алюминия и пластика.



- Быстрое высыхание
- Для покраски дисков из алюминия и пластика

КОЛЕРОВКА

Доступна в серебристом цвете.

РАСФАСОВКА

Серебро	400 мл
---------	--------

РАСХОД

8 - 9 м²/л в один слой на подготовленную поверхность, толщина слоя 30 – 35 мкм.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов пыли, масла и участков шелушащейся краски.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением тщательно встряхнуть баллончик как минимум 1 мин. Распыление производится с расстояния 20 см тонкими слоями, ровными плавными движениями. Высыхание краски 3-5 мин, полное высыхание через 18 часов. Второй слой наносится через 6-8 часов. Время высыхания зависит от погодных условий (влажности и температуры).

Клапан аэрозоля самоочищается. Для поддержания эффективности работы клапана необходимо, после каждого использования, наклонить баллон клапаном вниз и произвести распыление до обесцвечивания струи.

Распылять вдали от открытого источника огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	0,80 ± 0,05 кг/л
-----------	------------------

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Баллоны следует хранить закрытыми, в недоступном для детей месте (если это возможно, в закрытых на замок местах), в хорошо проветриваемом, затененном, прохладном помещении, вдали от электрических приборов, источников возгорания и открытого пламени.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте этикетку перед использованием. Для более подробной информацией (инструкция и меры предосторожности) ознакомьтесь с Паспортом безопасности продукта.



ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 801 1000 800

Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr