WATER BASED FLOOR PRIMER

грунтовка на водной основе для полов

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Водоразбавимая бесцветная однокомпонентная грунтовка на основе акриловых смол. Используется при подготовке поверхностей для последующего покрытия лаком. Легко наносится, даёт гладкую прочную отделку с высокой стойкостью. Придаёт деревянным поверхностям водозащитные и водоотталкивающие качества. Легко шлифуется.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности должны быть чистыми и сухими, без следов смолы, пыли, масла. Ранее окрашенные поверхности должны быть зачищены наждачной бумагой. Затем наносится в один слой ГРУНТОВКА ДЛЯ ПОЛОВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. По истечении 4-6 часов поверхность зачищается и покрывается вторым слоем. После чего поверхность слегка зачищается и наносится в два слоя ЛАК ДЛЯ ПОЛОВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ.

ТОНИРОВКА
Бесцветная.

ВЫСЫХАНИЕ
1 - 2 часа, в зависимости от погодных условий и от впитываемости поверхности.

ВТОРОЙ СЛОЙ
Вторым слоем покрывается через 4 - 6 часов, в зависимости от погодных условий.

РАСХОД
8 - 10 м²/ л на подготовленную поверхность.

РАЗБАВЛЕНИЕ
До 5 % водой.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ
Валиком, кистью.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Инструменты моются сразу после их использования, при необходимости- с моющим средством.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (ЛОС)
Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (Тип Y) - **140** g/L(2010). Продукт содержит до **135** g/L ЛОС (готовый к применению).

Грунтовка на водной основе для полов

Техническая карта

ПЛОТНОСТЬ
1,04 ± 0,02 кг/л.

СОДЕРЖАНИЕ СУХИХ ВЕЩЕСТВ (% ОТ ВЕСА)
37% (EN 1028).

PH
8.

АДГЕЗИЯ
Отличная (EN ISO 2409).

НАИМЕНЬШАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ
3° C.

СРОК ХРАНЕНИЯ
3 года при температуре между 5°C и 38°C.

ПРИМЕЧАНИЕ
Тщательно перемешать перед использованием. Наносить продукт при температуре не ниже 0 °C и не выше 35 °C, и при влажности не выше 80 %.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Продукт хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания продукта в глаза и на кожу. В случае проглатывания продукта, обратиться за консультацией к врачу и показать этикетку. Не выбрасывать продукт в канализацию.

ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
YANNIDIS BROS S.A.
Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος
T: 210 5589 500
www.vitex.gr
Ασπρόπυργος 193 00
F: 210 4835 007
vitex@vitex-hermes.gr